

## SMALTO OPACO ALL'ACQUA PER LEGNO – FNB35

**Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a spruzzo o a pennello, preferibilmente su legno già impregnato. Protegge il legno dalle intemperie e dai raggi UV.**

### COLORE

FNB35 BIANCO

### CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno, travi e sottotetti.

### APPLICAZIONE

#### UTILIZZO SU LEGNO NUOVO

- Il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli o prodotti che possono limitare l'adesione.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180, applicare una mano di impregnante della serie IMG e lasciare essiccare.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche).
- Dopo 2-4 ore applicare la seconda mano di prodotto.

#### UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

- Carteggiare con carta abrasiva grana 100-120 fino a completa asportazione della vernice preesistente.
- Completare la carteggiatura con carta abrasiva grana 150-180 ed applicare l'impregnante della serie IMG.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche).
- Procedere come indicato nel caso del legno nuovo.
- Su legno in precedenza trattato con lo stesso prodotto non ancora degradato, pulire la superficie, carteggiare leggermente con grana 180, asportare la polvere e procedere con l'applicazione del prodotto.



Uso esterno  
e interno



Pronto all'uso



Applicazione  
pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi  
con acqua



Resa 8-10 m<sup>2</sup>/L  
per mano



Essiccazione  
finale 24 ore

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico: 1.15±0.05 g/ml

Viscosità: 110±10 sec. C. ISO 6

### AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Mescolare prima dell'uso.

Applicare a temperatura superiore a 10°C e umidità relativa inferiore a 75%, temperatura e umidità influiscono sui tempi di essiccazione indicati.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

## Scheda Tecnica

---

### **NOTE**

Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE).

---

### **CONSIGLI PER LA SICUREZZA**

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com).

---

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com).

---

## SMALTO OPACO ALL'ACQUA PER LEGNO – FNLXX

**Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a spruzzo o a pennello, preferibilmente su legno già impregnato. Protegge il legno dalle intemperie e dai raggi UV.**

### COLORI

FNL01 BIANCO PERLA  
FNL02 VERDE MUSCHIO  
FNL03 VERDE RESEDA  
FNL04 GRIGIO LUCE  
FNL05 GRIGIO TRAFFICO A  
FNL06 MARRONE CIOCCOLATA  
FNL07 BIANCO PURO

### CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno, travi e sottotetti.

### APPLICAZIONE

#### UTILIZZO SU LEGNO NUOVO

- Il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli o prodotti che possono limitare l'adesione.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180, applicare una mano di impregnante della serie IMG e lasciare essicare.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche).
- Dopo 2-4 ore applicare la seconda mano di prodotto.

#### UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

- Carteggiare con carta abrasiva grana 100-120 fino a completa asportazione della vernice preesistente.
- Completare la carteggiatura con carta abrasiva grana 150-180 ed applicare l'impregnante della serie IMG.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche).
- Procedere come indicato nel caso del legno nuovo.
- Su legno in precedenza trattato con lo stesso prodotto non ancora degradato, pulire la superficie, carteggiare leggermente con grana 180, asportare la polvere e procedere con l'applicazione del prodotto.



Uso esterno  
e interno



Pronto all'uso



Applicazione  
pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi  
con acqua



Resa 8-10 m<sup>2</sup>/L  
per mano



Essiccazione  
finale 24 ore

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico: 1.15±0.05 g/ml

Viscosità: 110±10 sec. C. ISO 6

## Scheda Tecnica

---

### **AVVERTENZE**

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Mescolare prima dell'uso.

Applicare a temperatura superiore a 10°C e umidità relativa inferiore a 75%, temperatura e umidità influiscono sui tempi di essiccazione indicati.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

---

### **NOTE**

Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE).

---

### **CONSIGLI PER LA SICUREZZA**

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com).

---

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com).

---