

IMPREGNANTE-FINITURA METALLIZZATO CEROSO ALL'ACQUA PER LEGNO - IMVXX

Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a spruzzo o a pennello, direttamente su legno grezzo o su legno già impregnato. Protegge il legno dalle intemperie e dai raggi UV. La sua colorazione metallizzata permette di aumentare la protezione dai raggi solari e di conferire al manufatto un gradevole effetto estetico.

COLORI

IMV01 GRIGIO CENERE
IMV02 ROSSO VIOLETTO
IMV03 VERDE SCURO
IMV04 BIANCO ALLUMINIO
IMV05 GRIGIO OMBRA
IMV06 MARRONE PALLIDO

CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno, travi e sottotetti.

APPLICAZIONE

UTILIZZO SU LEGNO NUOVO

- Il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli o prodotti che possono limitare l'adesione.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180, applicare, eventualmente, una mano di impregnante della serie IMG e lasciare essiccare.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche).
- Dopo 1, massimo 2 ore, applicare la seconda mano di prodotto. Trascorso tale tempo carteggiare con carta abrasiva grana 280-320 prima di procedere con l'applicazione della seconda mano di prodotto.

UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

- Carteggiare con carta abrasiva grana 100-120 fino a completa asportazione della vernice preesistente.
- Completare la carteggiatura con carta abrasiva grana 150-180, applicare, eventualmente, l'impregnante della serie IMG e lasciare essiccare.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche).
- Procedere come indicato nel caso del legno nuovo.
- Su legno in precedenza trattato con lo stesso prodotto non ancora degradato, pulire la superficie, carteggiare leggermente con grana 180, asportare la polvere e procedere con l'applicazione del prodotto.



Uso esterno
e interno



Pronto all'uso



Applicazione
pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi
con acqua



Resa 10-12 m²/L
per mano



Essiccazione
finale 12 ore

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico: 1.03±0.05 g/ml

Viscosità: 75±5 sec. C. FORD 4

Scheda Tecnica

AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Mescolare prima dell'uso.

Applicare a temperatura superiore a 10°C e umidità relativa inferiore a 75%, temperatura e umidità influiscono sui tempi di essiccazione indicati.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

NOTE

Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE).

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet www.icaforyou.com.

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito www.icaforyou.com.
