

IMPREGNANTE+FINITURA CERATO ALL'ACQUA PER LEGNO – COLOR WAX (CLRWXX)

Impregnante+finitura cerato all'acqua per legno, inodore e a basso impatto ambientale con materie prime da fonti rinnovabili. Dona protezione completa ed un gradevole effetto opaco e cerato al tatto. Facile da applicare a pennello o a spruzzo direttamente su legno grezzo o su legno già impregnato. Protegge il legno dalle intemperie e dai raggi UV. Contenuto tecnologico innovativo sviluppato dai laboratori ICA sulle specifiche dei più esigenti professionisti del legno.



COLORI

CLRW00 NEUTRO*
CLRW01 CEDRO
CLRW02 NOCE
CLRW03 TEAK
CLRW04 BIANCO**

*Per una maggiore protezione dai raggi UV, si consiglia di usare l'impregnante della serie CLR in versione colorata.

Per aumentare la stabilità del colore si consiglia di sovrapplicare con una finitura della serie **PROTECH+.

**Su legni che contengono tannino, come rovere e castagno, si può avere un viraggio di colore.

CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno, travi e sottotetti.

APPLICAZIONE

UTILIZZO SU LEGNO NUOVO

- Il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli o prodotti che possono limitare l'adesione.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche) o a spruzzo.
- Dopo 1, massimo 2 ore, applicare una seconda mano di prodotto. Oltre le due ore di essiccazione è necessario carteggiare con carta abrasiva grana 280-320 prima di procedere con l'applicazione della seconda mano di prodotto.
- Si consiglia l'applicazione di una terza mano con le stesse modalità della precedente.

UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO IN CATTIVO STATO

- Carteggiare con carta abrasiva grana 100-120 fino a completa asportazione della vernice preesistente.
- Procedere come indicato nel caso del legno nuovo.

UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO IN BUONO STATO

- Pulire la superficie con il detergente neutro igienizzante **WOODCLEAN**.
- Carteggiare leggermente con carta abrasiva grana 180 e asportare la polvere.
- Procedere con l'applicazione di una o due mani di **COLOR wax** seguendo modalità e tempistiche riportate sopra.

CONSIGLI UTILI

- Per una maggiore protezione dai raggi UV, si consiglia di usare **COLOR wax** in versione colorata.
- Per mantenere inalterate le proprietà del film di vernice nel tempo si consiglia l'applicazione periodica del ritonificante all'acqua **EASYCARE**.



Uso esterno
e interno



Pronto all'uso



Applicazione
pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi
con acqua



Resa 10-13 m²/L
per mano



Essiccazione
Finale 12 ore

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico: 1,01-1,13 g/ml

Viscosità: 70-80 sec Coppa Ford 4

EMISSIONI

Emissione di sostanze volatili nell'aria interna A+ (emissioni molto basse).



CON QUESTO PRODOTTO RISPARMI ALL'AMBIENTE 397 gr DI CO₂/L, EQUIVALENTI A 3,3 KM PERCORSI DA UN'AUTO

AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Mescolare prima dell'uso.

Applicare ed essiccare con temperatura minimo di 15°C e massimo di 30°C. Non applicare, possibilmente, sotto l'azione diretta del sole.

Attendere che il film di vernice sia completamente essiccato prima di esporre i manufatti verniciati all'esterno.

Il prodotto è permeabile alle sostanze resinose presenti nei nodi e nelle sacche di resina delle conifere.

In caso di applicazione a temperature molto elevate inumidire il legno grezzo prima dell'applicazione dell'impregnante.

NOTE

Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE).

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet www.icaforyou.com.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito www.icaforyou.com.
