

## IMPREGNANTE+FINITURA METALLIZZATO CERATO ALL'ACQUA PER LEGNO – COLOR STAR (CLRSXX)

Impregnante+finitura metallizzato cerato all'acqua per legno, inodore e a basso impatto ambientale con materie prime da fonti rinnovabili. Facile da applicare a spruzzo o a pennello direttamente su legno grezzo o su legno già impregnato. L'alta concentrazione di pigmenti metallici offre massima protezione contro i raggi UV, i principali colpevoli della deteriorazione del legno all'esterno. Dona un aspetto moderno al legno mantenendo le caratteristiche eco-friendly comuni a tutti i prodotti ICA for you. Contenuto tecnologico innovativo sviluppato dai laboratori ICA sulle specifiche dei più esigenti professionisti del legno.



### COLORI

- CLRS01** BIANCO ALLUMINIO
- CLRS02** ROSSO VIOLETTO
- CLRS03** MARRONE NOCCIOLA
- CLRS04** BLU MAJORELLE
- CLRS05** ARANCIO DORATO

### CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, staccionate, balconi e manufatti in legno esposti all'esterno, arredi interni, travi e sottotetti.

### APPLICAZIONE

#### UTILIZZO SU LEGNO NUOVO

- Il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli o prodotti che possono limitare l'adesione.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche) o a spruzzo.
- Dopo 1, massimo 2 ore, applicare la seconda mano di prodotto. Oltre le due ore di essiccazione è necessario carteggiare con carta abrasiva grana 280-320 prima di procedere con l'applicazione della seconda mano di prodotto.
- Per avere la massima protezione all'esterno si consiglia l'applicazione della terza mano con le stesse modalità della precedente.

#### UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO IN CATTIVO STATO

- Carteggiare con carta abrasiva grana 100-120 fino a completa asportazione della vernice preesistente.
- Procedere come indicato nel caso del legno nuovo.

#### UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO IN BUONO STATO

- Pulire la superficie con il detergente liquido neutro igienizzante **WOODCLEAN**.
- Carteggiare leggermente con carta abrasiva grana 180 e asportare la polvere.
- Procedere con l'applicazione di una o due mani di **COLOR STAR** seguendo modalità e tempistiche riportate sopra.

#### CONSIGLI UTILI

- Lo speciale effetto metallizzato di **COLOR star** è ancora più apprezzabile su legno rusticato.
- Per mantenere inalterate le proprietà del film di vernice nel tempo si consiglia l'applicazione periodica del ritonificante all'acqua **EASYCARE**.



Uso esterno  
e interno



Pronto all'uso



Applicazione  
pennello o spruzzo



Pulizia attrezzi  
con acqua



Resa 10-13 m<sup>2</sup>/L  
per mano



Essiccazione  
finale 12 ore

## Scheda Tecnica

---

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico: 1,01-1,13 g/ml

Viscosità: 70-80 sec Coppa Ford 4

---

### EMISSIONI

Emissione di sostanze volatili nell'aria interna A+ (emissioni molto basse).



**CON QUESTO PRODOTTO RISPARMI ALL'AMBIENTE 397 gr DI CO<sub>2</sub>/L, EQUIVALENTI A 3,3 KM PERCORSI DA UN'AUTO**

---

### AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Mescolare prima dell'uso.

Applicare ed essiccare con temperatura minimo di 15°C e massimo di 30°C. Non applicare, possibilmente, sotto l'azione diretta del sole.

Attendere che il film di vernice sia completamente essiccato prima di esporre i manufatti verniciati all'esterno.

Il prodotto è permeabile alle sostanze resinose presenti nei nodi e nelle sacche di resina delle conifere.

In caso di applicazione a temperature molto elevate inumidire il legno grezzo prima dell'applicazione dell'impregnante.

---

### NOTE

Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE).

---

### CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com).

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

---

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com).

---